

CEM II/B-M (S-L) 32,5 N

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/B-M (S-L) 32,5 N



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm^2/g	4157	220,9
Erstarrungsbeginn in min	231	40,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm^2	10,2	1,1
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm^2	33,5	3,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm^2	45,3	3,1

Ort, Datum: Retznei, 03.02.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at