

DER GRÜNE®

Qualitätsnachweis

**EN 197-1 - CEM II/A-S 52,5 N WT 42****Werk:** Retznei**Zeitraum:** 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4835	124,9
Erstarrungsbeginn in min	152	18,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	19,7	1,7
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	32,6	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	61,1	1,9

Ort, Datum: Retznei, 03.02.2022**QM-Vermerk:**

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at