

# DER VIOLETTE®

Qualitätsnachweis



**EN 197-1 - CEM III/B 32,5 N - LH/SR**



**Werk:** Retznei

**Zeitraum:** 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4571	102,2
Erstarrungsbeginn in min	260	12,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	3,4	0,2
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm <sup>2</sup>	25,8	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	45,2	1,5

**Ort, Datum:** Retznei, 03.02.2022

**QM-Vermerk:**

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH  
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)