

CEM II/B-M (S-L) 32,5 N

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/B-M (S-L) 32,5 N



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	3927	205,2
Erstarrungsbeginn in min	211	29,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	10,8	1,3
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	33,1	2,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	45,3	2,7

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at