

CEM II/B-M (S-L) 32,5 N

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/B-M (S-L) 32,5 N



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert in cm ² /g | 4307 | 266,6 |
| Erstarrungsbeginn in min | 239 | 39,9 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 8,5 | 1,0 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 29,5 | 3,3 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 42,2 | 3,6 |

Ort, Datum: Retznei, 10.05.2022

QM-Vermerk:

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at