

CEM II/B-M (S-L) 32,5 N

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/B-M (S-L) 32,5 N



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2022 – 30.09.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	5113	185,3
Erstarrungsbeginn in min	174	23,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,8	1,3
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	34,6	2,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	47,3	2,3

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2022

QM-Vermerk:

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at