

# DER BLAUE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 52,5 R



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	5146	180,0
Erstarrungsbeginn in min	133	21,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	26,8	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	39,1	1,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	61,5	1,5

Ort, Datum: Retznei, 10.05.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

## Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)