


DER CONTRAGRESS®



Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 42,5 N - SR 0 WT 27 C₃A-frei



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	3837	147,2
Erstarrungsbeginn in min	246	24,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,1	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	22,7	2,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	54,9	3,2

Ort, Datum: Retznei, 10.05.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at