

DER VIOLETTE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM III/B 32,5 N - LH/SR



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4471	75,4
Erstarrungsbeginn in min	266	14,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	3,4	0,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	27,5	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	46,7	0,8

Ort, Datum: Retznei, 10.05.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at