

DER VIOLETTE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM III/B 32,5 N - LH/SR



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.04.2022 – 30.06.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4435	160,5
Erstarrungsbeginn in min	269	10,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	3,2	0,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	26,4	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	45,1	1,6

Ort, Datum: Retznei, 04.08.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at