



DER BLAUE SP®



**EN 197-1-CEM I 52,5 R
DER BLAUE SP®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4883	114,3
Erstarrungsbeginn, min	123	11,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	26,3	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	40,3	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	64,1	1,3

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.