



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	5038	134,9
Erstarrungsbeginn, min	145	20,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	26,6	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	39,5	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	62,8	1,2

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.