



# DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C<sub>3</sub>A-frei  
DER CONTRAGRESS®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	3753	148
Erstarrungsbeginn, min	242	15,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	11,5	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	23,2	2,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	52,4	2,4

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.