



# DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42  
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4619	89,9
Erstarrungsbeginn, min	169	15,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	19,5	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	31,8	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	60,3	1,5

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.