



QUALITÄTSNACHWEIS

# DER KLIMAZEM TB®

EN 197-1 – CEM II/B-M (S-L) 42,5 N WT 38  
DER KLIMAZEM TB®



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.04.2021 – 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4795	125,2
Erstarrungsbeginn in min	191	16,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	16,7	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	29,8	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	55,6	2,0

Ort, Datum: Retznei, 18.08.2021

QM-Vermerk:

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

LAFARGE ZEMENTWERKE GMBH – VERTRIEBSDIREKTION –  
MARKETING/QUALITÄTSMANAGEMENT

1020 Wien | Trabrennstraße 2A | T +43 1 588 89-1412

LAFARGE ZEMENTWERKE GMBH – VERTRIEB ÖSTERREICH

2452 Mannersdorf | Roter Weg 2 | T +43 2168 623 11-2901  
8461 Ehrenhausen | Retznei 34 | T +43 3453 2101-3502

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)

 A member of  
LafargeHolcim