



# DER VIOLETTE®



## EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4350	179,2
Erstarrungsbeginn, min	254	13,7
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	3,6	0,7
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm <sup>2</sup>	26,7	2,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	46,0	2,6

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.