

DER BLAUE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 52,5 R



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	5154	162,2
Erstarrungsbeginn in min	140	14,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	25,4	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	38,1	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	61,4	2,0

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at