

# FLUAMIX C<sup>®</sup>

Qualitätsnachweis



## Betonzusatzstoff Fluamix C<sup>®</sup>

AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff  
Kombinationsprodukt GC/GC-HS gem. ÖN B 3309-1



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4774	166,2

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach der Norm ON B 3309-1 dar.

### Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)