

DER GRÜNE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/A-S 52,5 N WT 42




Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert in cm ² /g | 4.700 | 106,7 |
| Erstarrungsbeginn in min | 162 | 13,7 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 18,7 | 1,0 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 31,1 | 1,1 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 59,7 | 1,7 |

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at