

# DER SCHWARZE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4033	147,6
Erstarrungsbeginn in min	182	11,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	15,2	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	27,5	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	54,3	1,5

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH**  
**Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)