



# DER BLAUE®




## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	5032	137,1
Erstarrungsbeginn, min	146	14,4
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	25,9	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	39,0	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	62,0	1,2

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	5038	134,9
Erstarrungsbeginn, min	145	20,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	26,6	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	39,5	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	62,8	1,2

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

# DER BLAUE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 52,5 R




Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	5154	162,2
Erstarrungsbeginn in min	140	14,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	25,4	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	38,1	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	61,4	2,0

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH**  
**Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)

# DER BLAUE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 52,5 R



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	5220	152,8
Erstarrungsbeginn in min	128	17,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	25,8	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	37,9	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	61,1	1,5

Ort, Datum: Retznei, 03.02.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

## Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)