



DER FLUAMIX C[®]



**AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff
Kombinationsprodukt GC-HS gem. ON B 3309-1
DER FLUAMIX C[®]**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4764	183,6

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER FLUAMIX C[®]



**AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff
Kombinationsprodukt GC-HS gem. ON B 3309-1
DER FLUAMIX C[®]**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4730	153,7

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

FLUAMIX C[®]

Qualitätsnachweis



Betonzusatzstoff Fluamix C[®]

AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff
Kombinationsprodukt GC/GC-HS gem. ÖN B 3309-1



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4774	166,2

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach der Norm ON B 3309-1 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at

FLUAMIX C[®]

Qualitätsnachweis



Betonzusatzstoff Fluamix C[®]

AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff
Kombinationsprodukt GC/GC-HS gem. ÖNORM B 3309-1



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4630	86,9

Ort, Datum: Retznei, 03.02.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach der Norm ÖNORMNB 3309-1 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at