



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4560 | 121,2 |
| Erstarrungsbeginn, min | 261 | 24,7 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 4,1 | 0,5 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 28,3 | 1,7 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 48,8 | 2,2 |

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4350 | 179,2 |
| Erstarrungsbeginn, min | 254 | 13,7 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 3,6 | 0,7 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 26,7 | 2,9 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 46,0 | 2,6 |

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

DER VIOLETTE®

Produktdatenblatt

EN 197-1 - CEM III/B 32,5 N - LH/SR



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert in cm ² /g | 4457 | 109,9 |
| Erstarrungsbeginn in min | 251 | 13,4 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 3,5 | 0,3 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 24,4 | 1,2 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 44,1 | 1,3 |

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at

DER VIOLETTE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM III/B 32,5 N - LH/SR



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert in cm ² /g | 4571 | 102,2 |
| Erstarrungsbeginn in min | 260 | 12,3 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 3,4 | 0,2 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 25,8 | 1,1 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 45,2 | 1,5 |

Ort, Datum: Retznei, 03.02.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at