



# DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42  
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4736	78,2
Erstarrungsbeginn, min	165	9,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	20,0	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	32,9	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	60,7	1,4

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.