



DER SCHWARZE®

ZEMENT



**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4220	149,4
Erstarrungsbeginn, min	196	16,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	15,9	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	29,1	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	56,1	2,0

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.