



# DER BLAUE®



**EN 197-1-CEM I 52,5 R  
DER BLAUE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	1792	112
Erstarrungsbeginn, min	127	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	28,5	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	42,5	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	65,6	1,4

Ort, Datum Mannersdorf, 09.04.2021

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.