



# DER GRAUE®

ZEMENT

## EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	3699	44
Erstarrungsbeginn, min	162	10,4
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	12,1	0,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	21,3	0,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	46,4	1,4

Ort, Datum Mannersdorf, 09.04.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.