



DER GRÜNE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42 DER GRÜNE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4873	106
Erstarrungsbeginn, min	140	8,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	23,6	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	33,7	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	59,0	1,0

Ort, Datum Mannersdorf, 09.04.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.