



DER ROTE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4587	184
Erstarrungsbeginn, min	179	10,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	10,4	0,7
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	17,9	0,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	37,6	1,0

Ort, Datum Mannersdorf, 09.04.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.