



DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4579	107
Erstarrungsbeginn, min	155	12
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	17,2	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	26,7	0,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	50,6	1,1

Ort, Datum Mannersdorf, 09.04.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.