



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4907	120
Erstarrungsbeginn, min	99	13
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	28,9	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	41,6	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	64,5	2,1

Ort, Datum

Mannersdorf, 13.05.2020

QM-Vermerk

*Udo... Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.