



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4854	136
Erstarrungsbeginn, min	108	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	27,5	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	40,8	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	64,9	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020 QM-Vermerk *Udo... Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.