



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4772	68
Erstarrungsbeginn, min	112	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	27,7	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	41,9	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	65,2	1,9

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.