



DER GRAUE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3829	71
Erstarrungsbeginn, min	159	10,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,7	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	21,3	0,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	49,0	0,8

Ort, Datum Mannersdorf, 07.09.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.