



DER GRAUE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3603	134
Erstarrungsbeginn, min	160	12,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,7	0,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,1	0,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	45,2	2,0

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.