



# DER GRÜNE®

ZEMENT

## EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42 DER GRÜNE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4715	115
Erstarrungsbeginn, min	129	8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	21,3	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	31,6	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	58,9	1,2

Ort, Datum Mannersdorf, 07.09.2020

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.