



DER GRÜNE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42 DER GRÜNE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4782 | 131 |
| Erstarrungsbeginn, min | 137 | 13,5 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 22,1 | 1,6 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 32,8 | 1,8 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 58,5 | 2,1 |

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.