



# DER ROTE®

ZEMENT



## EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4603	154
Erstarrungsbeginn, min	173	17
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	10	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	17,6	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	38,0	2,2

Ort, Datum Mannersdorf, 07.09.2020

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.