



# DER ROTE®

ZEMENT



## EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4409	109
Erstarrungsbeginn, min	171	13
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	11,1	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	19,0	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	39,7	2,9

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.