



DER SCHWARZE®

ZEMENT



**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4627	103
Erstarrungsbeginn, min	146	6,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	17,0	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	26,8	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	51,6	1,3

Ort, Datum Mannersdorf, 07.07.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.