



# DER GRAUE®

ZEMENT

## EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

| Eigenschaften                              | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm <sup>2</sup> /g             | 3694       | 95                 |
| Erstarrungsbeginn, min                     | 163        | 11,6               |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>   | 11,9       | 0,7                |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>  | 20,2       | 0,8                |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup> | 48,6       | 0,9                |

Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.