



DER GRAUE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3900	118
Erstarrungsbeginn, min	168	15,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	13,5	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	22,8	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	52,4	1,6

Ort, Datum Mannersdorf, 04.11.2019 QM-Vermerk Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.