



DER GRAUE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3672	112
Erstarrungsbeginn, min	174	9,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,2	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,8	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	50,4	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.