



**EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42  
DER GRÜNE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4791	101
Erstarrungsbeginn, min	135	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	21,3	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	31,3	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	58,7	1,6

Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.