



DER GRÜNE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42 DER GRÜNE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4747	133
Erstarrungsbeginn, min	138	24
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	18,7	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	29,5	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	58,0	1,6

Ort, Datum Mannersdorf, 07.08.2019

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.