



# DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42  
DER GRÜNE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4783	107
Erstarrungsbeginn, min	150	16
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	20,3	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	31,0	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	58,8	1,8

Ort, Datum Mannersdorf, 04.11.2019 QM-Vermerk Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.