



**EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4722	95
Erstarrungsbeginn, min	146	13
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	21,1	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	21,4	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	59,1	1,6

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.