


DER ROTE®

ZEMENT


**EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R
DER ROTE®**

 Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4475	188
Erstarrungsbeginn, min	182	15
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	9,7	1,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	17,5	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	39,0	2,3

 Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020 QM-Vermerk *Medaentel Cor.*

 Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

 Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.