



DER ROTE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4587	136,2
Erstarrungsbeginn, min	159	25
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	10	2,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	18,5	2,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	42,3	4,4

Ort, Datum Mannersdorf, 07.08.2019

QM-Vermerk *Medaerbach Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.