



DER ROTE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4513	121
Erstarrungsbeginn, min	175	16
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,7	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,4	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	44,9	1,9

Ort, Datum Mannersdorf, 04.11.2019

QM-Vermerk *Medaerbach Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.